








## Техническая карта

# SPRAY

### шпатлёвка для нанесения способом распыления

СВОЙСТВА			
Шпатлевка для нанесения способом распыления - отделочная шпатлевка, наносимая пневматическим распылителем. Позволяет получить большое заполнение, сохраняя при этом гладкость покрытия на очень больших поверхностях. Время до начала шлифования это около 2 часов при 20°C (это время можно сократить путем прогрева при температуре не превышающей 60°C). Предназначена для ручной и механической обработки мелкозернистой наждачной бумагой. Продукт предназначен для широкого применения при малярных и отделочных работах по металлу, дереву, бетону и пластмассе.			
СОПУТСТВУЮЩИЕ ПРОДУКТЫ			
СЕТОХ 20 ОЕ	Отвердитель		
THIN 880	Разбавитель для шпатлевки, наносимой способом распыления		
ОСНОВАНИЯ			
Старые лаковые покрытия	Обезжирить, ошлифовать сухим способом P220 - P280 и снова обезжирить. Ошлифовать		
Полиэфирные шпатлёвки	Провести сухую обработку P240 и обезжирить.		
Эпоксидные грунты	Матировать и обезжирить. В случае с эпоксидными грунтами фирмы NOVOL шпатлевку наносить не раньше чем через 4 часа после нанесения эпоксидного грунта		
Металлические поверхности	Обезжирить, ошлифовать сухим способом P80 - P120 и снова обезжирить. Ошлифовать		
Металлические поверхности	Обезжирить смывкой PLUS 780, матировать шлифовальной шкуркой, снова обезжирить.		
Пластмассы, за исключением PE, PP и PTFE	Обезжирить смывкой PLUS 780, матировать шлифовальной шкуркой, снова обезжирить.		
Двухкомпонентные акриловые грунты	Обезжирить, ошлифовать сухим способом P220 ÷ P280, обезжирить.		
ВНИМАНИЕ: Шпатлевки для нанесения распылительным способом нельзя наносить непосредственно на реактивные грунты (wash primery), однокомпонентные акриловые и нитроцеллюлозные продукты.			
ПРОПОРЦИИ СМЕШИВАНИЯ			
	SPRAY СЕТОХ-20ОЕ THIN 880	По объему	По весу
		100 мл	100 г
		от 6 до 7 мл макс. 10%	от 3.5 до .4,5 г макс. 10%
Разбавитель добавляем в перерасчете на смесь SPRAY с СЕТОХ 20 ОЕ.			

СОДЕРЖАНИЕ ЛЕТУЧИХ ОРГАНИЧЕСКИХ ВЕЩЕСТВ LZO (VOC)				
VOC II/B/c лимит*		540 г/л		
VOC фактическое		300 г/л		
* Для смеси готовой к нанесению согласно Директиве ЕС 2004/42/CE				
УСЛОВИЯ НАНЕСЕНИЯ				
Рекомендуется нанесение грунта при температуре выше 10°C и влажности не более 80%.				
НАНЕСЕНИЕ				
	Традиционный пистолет с гравитационным питанием	Сопло	Давление	Расстояние
	ВНИМАНИЕ: учитывать указания производителя оборудования	2.2 ÷ 3.0 мм	3 ÷ 4 бара	15 ÷ 20 см
	Количество слоев	1 ÷ 3		
	Толщина отдельного мокрого слоя	Около 100 мкм		
	Выход смеси, готовой к применению для толщины сухого слоя в указанном диапазоне	6.0 м <sup>2</sup> /л при 100 мкм		
	Максимальная, общая толщина слоя	Около 300 мкм		
	Долговечность смеси при 20°C	20 ÷ 30 минут		
	Испарение между слоями	2 ÷ 5 минут		
ВРЕМЯ СУШКИ				
	20°C	90 ÷ 120 минут		
	60°C	30 мин.		
ВНИМАНИЕ: Время отверждения касается температур отдельных элементов.				
ШЛИФОВАНИЕ				
	черновое	отделочное		
	P180 ÷ P240	P240 ÷ P320		

<b>ЦВЕТ</b>	
Серый	
<b>ПОКРЫВАЕТСЯ (ЧЕМ)</b>	
Большинство эпоксидных и акриловых грунтов, красок и лаков, доступных на рынке	
<b>ЧИСТКА ИНСТРУМЕНТОВ</b>	
Разбавитель для шпатлевки с нанесением способом распыления THIN 880 или растворитель для нитроцеллюлозных продуктов.	
<b>УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ</b>	
Хранить в холодных и сухих помещениях вдали от источников огня и тепла. Избегайте попадания прямых солнечных лучей.	
<b>СРОКИ ПРИГОДНОСТИ</b>	
SPRAY	12 месяцев /20°C
СЕТОХ-200Е	18 месяцев /20°C
THIN 880	24 месяца/20°C
<b>БЕЗОПАСНОСТЬ</b>	
См. Карта характеристики	
<b>КОММЕНТАРИИ</b>	
<p>Продукт предназначен для профессионального использования. Шпатлевка для нанесения способом распыления используется исключительно с отвердителем СЕТОХ-200Е и разбавителем THIN 880.</p> <p>Использование другой системы (отвердитель, разбавитель) может быть причиной недостаточного затвердевания шпатлевки, а впоследствии, лакировочных дефектов.</p>	
<b>ИНАЯ ИНФОРМАЦИЯ</b>	
<p>№ регистрации: 000024104</p> <p>Эффективность наших систем является результатом лабораторных исследований и многолетнего опыта. Данные, содержащиеся в этом документе, соответствуют актуальным знаниям о наших продуктах и возможностях их использования. Мы гарантируем высокое качество при условии выполнения наших инструкций и что работа будет выполнена согласно с правилами хорошего ремесла. Необходимым является проведение пробного использования продукта, в связи с потенциально разным поведением изделия с разными материалами. Мы не несем ответственности за дефекты, если на конечный результат имели влияние факторы, находящиеся вне зоны нашего контроля</p>	