

Техническая документация (TDS)

ЭМАЛЬ БАЗОВАЯ 1К

Страна производителя	Беларусь
Тип	Однокомпонентный
Сухой остаток	65 ± 2%
Плотность, г/см ³	1,61
Степень блеска	Матовый

СВОЙСТВА ПОКРЫТИЯ

- ✓ Повышенная укрывающая способность
- ✓ Простота в нанесении
- ✓ Быстрое время сушки

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ

1. Обезжирить поверхность металла.
2. Обработать необходимый участок абразивом Р400.
3. Обезжирить поверхность металла.
4. Нанести базовое покрытие

При нанесении соблюдать температуру окружающей среды (помещения для нанесения) – 20 ± 0,5 °С.

ПРОПОРЦИИ СМЕШИВАНИЯ



!Перед применением тщательно перемешать компоненты смеси!



Наименование компонента	По объёму
Эмаль базовая	100%
Разбавитель универсальный	50 %

Вязкость рабочей смеси 15 – 20 сек.

НАНЕСЕНИЕ



!Для пневматического распыления!

Способ нанесения	Межслойная выдержка при 20°C	Давление, атм.	LVLР Сопла, мм.	Количество слоёв
Как декоративное покрытие	10 – 15 мин.	1,8 – 2.0 атм.	1,3 – 1,4 мм.	2 – 3 тонких слоя

Краска наносится в 2 мокрых слоя (при слабой укрываемости добавляется 1 мокрый слой) плюс 1 слой на раскладку зерна.

Воздушная сушка до перекрытия лаком при +20°C - 15 – 20 минут.



Время нанесения последующего слоя при 20 °C: 60 мин **

****Полная полимеризация покрытия – не менее 7 суток при 20 °C.**

СУШКА



! Полная полимеризация покрытия – не менее 7 суток при 20 °С!

Толщина сухого покрытия 20 – 30 мкм.

	Температура	До степени 1 (от пыли)	До степени 3 (на отлип)	Полное высыхание
Для сухого покрытия 30 – 60 мкм.	20°С	0,5 – 1ч	1 – 2ч	3 – 6 ч
	60°С	Выдержка при 20°С 15-20 мин. перед сушкой при температуре.		0,5 – 1 ч

ПРИМЕЧАНИЕ

!! Время сушки непосредственно зависит от толщины нанесенного покрытия, влажности воздуха и температуры окружающей среды.

БЕЗПАСНОСТЬ



Беречь от огня. Работы проводить в хорошо вентилируемом помещении. Не вдыхать пары и использовать средства индивидуальной защиты. Может оказывать раздражающее действие на органы дыхания, слизистую оболочку. Беречь от детей.

Хранение

Хранить в плотно закрытой таре, в прохладном, сухом, хорошо вентилируемом месте при температуре не выше 30 °С.

ООО «Фарбона»

Республика Беларусь, г. Брест, ул. Белорусская 51

Тел:8 (0162) 520752. E-mail: farbona@mail.ru, сайт: farbona.by